



LOMA
NEGRA

CAL HIDRÁULICA
CACIQUE_{MAX}



PRESENTACIÓN
Bolsa

CAL HIDRATADA HIDRÁULICA



DEFINICIÓN

Material calcinado capaz de reaccionar con el agua, cuya mayor parte es óxido de calcio y/o magnesio y contiene cantidades moderadas de compuestos silíceos o aluminosos.

USOS O APLICACIONES RECOMENDADAS

- Submuraciones.
- Mampostería general.
- Contrapisos de cascotes.
- Contrapisos con agregados livianos.
- Revoques gruesos exteriores e interiores.
- Carpetas de nivelación.
- Colocaciones de baldosas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Respetar las dosificaciones aconsejadas en la tabla de dosificaciones.
- Humedecer las piezas de albañilería o los soportes donde se coloque el mortero plástico para evitar la pérdida de sus propiedades.
- Evitar el exceso de agua de amasado.
- Proteger las obras de las bajas y altas temperaturas.
- Las obras de albañilería después de su puesta en obra se deben mantener húmedas durante las 12 horas siguientes.
- Evitar el acondicionamiento del mortero ante la pérdida de plasticidad agregando más agua o ligante.
- No agregar otros ingredientes a la mezcla.
- Almacenar el producto en lugares secos y ventilados, sobre tarimas de madera, protegiéndolo con un film.

TABLA DE DOSIFICACIONES

Obras de albañilería	Volúmenes o partes iguales				Rendimiento x bolsa de 25 kg
	Cal	Cemento	Arena	Cascote	
Mampostería de 0,30 m	1	1/4	3		1,5 m ²
Mampostería de 0,15 m	1	1/4	3		3,5 m ²
Mampostería de ladrillo cerámico 8cm	1	1/4	3		10,5 m ²
Mampostería de ladrillo cerámico 12cm	1	1/4	3		7 m ²
Mampostería de ladrillo cerámico 18cm	1	1/4	3		4,5 m ²
Revoque grueso fratasado	1	1/4	3		13,5 m ²
Contrapiso de cascote	1	1/2	4	6	3 m ²
Colocación de mosaicos	1	1/2	3		6 m ²



Por dudas o consultas, comunícate con el Centro Técnico Loma Negra
asesoriatecnica@lomanegra.com

WWW.LOMANEGRA.COM

linkedin.com/company/loma-negra-ciasa/

SomosLomaNegra

lomanegra_oficial

Loma Negra